Carrière de Belle-Roche-Sablar

Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit

Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablar
Granulats : Grave 0/20 RE
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé non lavé

05 CE 2+ 0965

Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire 2D = 100

0	20		-	-	-	D/2	D	1,4D
		0,063	0,5	2	6,3	10	20	28
LS		9,0	25	45	70	80	99	100
LI		0	5	20	40	60	90	98

		Spécifications CE*	
		EN 12620	EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G_A90	G_A80
Catégorie tamis intermédiaire		-	GTA NR
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f_{11}	f_9
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 1,5	MB ≤ 2,5
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI_{15}	FI_{20}
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA_{25}	LA_{25}
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE_{15}	MDE_{15}
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV_{NR}	PSV_{NR}
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,78 Mg/m^3	2,78 Mg/m^3
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,6	0,6
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	Négatif
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$
Autres caractéristiques		NPD	NPD

Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	0,5	2	6,3	10	20	28	FI
Moyenne	7,2	16,0	30,9	54,6	67,0	97,4	100,0	9
Ecart type	1,2	3,1	4,8	5,5	3,7	1,4	0,0	2
Minimum	5,1	12,1	23,2	45,5	62,6	94,8	100,0	4
Maximum	8,5	22,3	41,9	62,3	72,8	98,8	100,0	14

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	19
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	28
WA24	0,6
MVR - prd	2,78
Angularité (sable)	35
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,2
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur



Date de publication	26-04-24
Code produit	660107
Code d'identification	107-14

Jean-Philippe Lecat
Responsable qualité