

Carrière de Belle-Roche-Sablar

Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE Tél: 04/368.90.01 - 04/257.48.31

Déclaration de performance

Fiche technique de produit Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur: Belle-Roche-Sablar Granulats: Grave 0/32 TDLSF

Pétrographie : Calcaire Elaboration: non lavé




Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage Classe granulaire 0 32 **D/2** D 2D 0,063 2 16 31,5 63 LS 7,0 50 80 99 100 LI 0,0 20 40 89 100

		Spécifications CE*	
		EN 13242	
Classe granulaire	Désignation	G _A 75	
Catégorie tamis intermédiaire		GTA 20	
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f ₇	
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI ₂₀	
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₂₅	
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅	
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV _{NR}	
Masse volumique réelle ρrd (10/14)	EN 1097-6	2,78 Mg/m ³	
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,6	
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif	
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	WA ₂₄ 1	
Autres caractéristiques		NPD	

Partie informative - résultats de production - % passant -							
Tamis mm	0,063	2	16	31,5	63		FI
Moyenne	6,3	23,5	69,0	94,8	100,0		15
Ecart type	0,4	2,6	4,1	2,1	0,0		2
Minimum	5,9	20,5	63,7	92,6	100,0		13
Maximum	6,8	26,9	73,3	96,9	100,0		18

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	19
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	28
WA24	0,6
MVR - ρrd	2,78
Angularité (sable)	35
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,2
Valeur au bleu MB (sable)	0,3
*Déclaration du producteur	
Date de publication	26-04-24
Code produit	660111
Code d'identification	111-7



Jean-Philippe Lecat Responsable qualité

